

LONA BLOCKOUT MIDNIGHT FINE FR 510GR

Características:

- Imprimible a doble cara.
- Gran suavidad.
- Fuerte expresión de color.
- Absorción de tinta estable.
- Se puede imprimir en solvente, eco solvente, UV y látex.

CARACTERÍSTICAS	UNIT	VALUE	TEST METHOD
Base del tejido	Hilos de alta resistencia 100% PES	250Dx250D	DIN EN ISO2060
Estructura	inch	36x36	DIN60001
Peso del tejido	Gsm/m2	78 ± 5	DIN53352 BS3424
Peso del PVC	Gsm/m2	440 ± 5	DIN53352 BS3424
Peso total	Gsm/m2	510 ± 10	DIN53352 BS3424
Grosor	mm	0,40 ± 0,02	DIN EN ISO 2286-3
Anchos	cm	up to 320	-
Fuerza a la rotura	N/5cm	Warp: 1400	DIN53354 BS3424 Method6A
		Weft: 1080	
Fuerza al desgarre	N	Warp: 125	DIN53356 BS3424 Method7A
		Weft: 115	
Adhesión	N/5cm	80	DIN53357 BS3425 Method9B
Temperatura adecuada	°C	-20 a 70	DIN53357 BS3425
Lacado	Ninguno		
Resistencia al fuego	FR es B1 certificado		
Bajo en cadmio y metales pesados	Se puede alcanzar el estándar EN71-3		

Los índices anteriores son en promedio, por lo que habrá una tolerancia de ± 5% de los índices reales.

Disponible en la tienda online:

PL676840 - Lona Blockout Midnight Fine Fr 510gr 3,20x50m

PL676830 - Lona Blockout Midnight Fine Fr 510gr 2,50x50m

PL676820 - Lona Blockout Midnight Fine Fr 510gr 1,60x50m

PL676810 - Lona Blockout Midnight Fine Fr 510gr 1,37x50m

PL676800 - Lona Blockout Midnight Fine Fr 510gr 1,06x50m

